

ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, Дуванский бульвар, д.28/1,
(347) 254-37-53, 254-37-49, 254-37-56, ИНН/КПП 0277076514/027701001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 71 от 29.04.2025 г.

на Комплект изоляционных материалов ПИК ТУ 5774-007-94274904-2012

1. Реквизиты первичного отгрузочного документа: ТН № 71 от 29.04.2025, ООО "ИНТЕГРА", ИНН: 0265032657

2. Поставляемые в адрес официального представителя (дилера) материалы:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Комплект ПИК 273 конструкция №3 зимний ТУ 5774-007-94274904-2012	компл	229
2	Комплект ПИК 530 конструкция №3 зимний ТУ 5774-007-94274904-2012	компл	785

3. Технические показатели материалов, входящих в Комплект ПИК:

№	Наименование показателя	Норма по ТУ 5774-007-94274904-2012	Значение при испытаниях
Праймер ПРИЗ			
партия № 7/П от 18.04.2025г.			
1.	Внешний вид	Однородная масса черного цвета без видимых включений	Соответствует
2.	Содержание сухого остатка, %	35 ± 10	31
3.	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 20 °С, с	11 - 14	11
Лента ПРИМА зимняя			
партия № 7 от 18.04.2025г.			
1.	Внешний вид	1 Лента-основа не должна иметь разрывов, отверстий, складок 2 Мастичный слой должен быть равномерным, без инородных включений и пропусков слоя мастики на ленте-основе 3 Антиадгезионная пленка должна равномерно покрывать мастичный слой на всем протяжении ленты в рулоне	Соответствует
2.	Толщина, мм	1,5 ± 2,2	2
3.	Адгезия к стальной загрунтованной поверхности при температуре 20 °С, Н/см, не менее	15	15
4.	Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20 °С, Н/см, не менее	10	11,0
5.	Температура хрупкости °С, не выше	Минус 20 °С	Соответствует
Муфта ИЗТМ-Р			
партия № 7 от 22.04.2025г.			
1.	Внешний вид	1 Поверхность муфты не должна иметь разрывов, отверстий, складок, пузырей и инородных включений, нарушающих целостность муфты 2 Муфта должна иметь гладкую поверхность 3 Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость 4 Торцы муфт должны быть обрезаны без заусенцев перпендикулярно оси муфты	Соответствует
2.	Толщина стенки муфты, мм, не менее	0,6 ± 1,0	0,7
3.	Прочность при разрыве, Н/см, не менее	12,0	12,0
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	200	Соответствует
5.	Степень усадки, % не менее	Согласно ТУ 5774-007-94274904-2012	Соответствует

Технический контроль:



подпись

Дата: 29.04.2025 г.



БЕЗ ОРИГИНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА
ПАСПОРТ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН!