

ПРИЗ
мастика кровельная

ТУ 23.99.12-009-94274904-2026

Предыстория

Мастика ПРИЗ гидроизоляционная разработана и изготовлена на основе противокоррозионной мастики, выпускаемой с 2007 года по запатентованной технологии и используемой в составе различных изоляционных материалов, применяемых для защиты от коррозии стальных нефтегазопроводов и гидроизоляции объектов промышленного назначения.

Выбирая мастику ПРИЗ гидроизоляционная, Вы выбираете проверенный временем продукт, который имеет свою историю, свой путь, свою уникальность и является разработкой, обеспечивающей надежность, качество и гарантированную защиту Ваших строительных конструкций и изделий.

Описание продукта

Мастика ПРИЗ гидроизоляционная представляет собой однородную битумно-полимерную композицию холодного применения, состоящую из химически-модифицированного битума (асфальтосмолистых олигомеров, соединений), растворителя, синтетического полимера, пластификатора и технологических добавок. Мастика готова к применению и не требует разогрева. Мастiku упаковывают в металлическую или полимерную тару, массой нетто 3 кг, 9 кг и 18 кг.

Область применения

Мастика предназначена:

- для устройства мастичных и ремонта всех типов кровель;
- для приклеивания рулонных кровельных материалов.

Характеристики

№	Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1	Внешний вид	Однородная, без видимых внешних включений	ГОСТ 26589
2	Условная прочность, МПа, не менее	0,3	ГОСТ 26589
3	Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее: - с бетоном - с металлом	0,3 0,3	ГОСТ 26589
4	Прочность сцепления между слоями, МПа, не менее: - рулонный материал – рулонный материал - рулонный материал – бетон	0,2 0,2	ГОСТ 26589
5	Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м, не менее	0,1	ГОСТ 26589
6	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	300	ГОСТ 26589
7	Водопоглощение в течение 24 часов, %, не более	0,5	ГОСТ 26589
8	Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа	72 часа	ГОСТ 26589
9	Гибкость на брусе радиусом (5,0±0,2) мм, °С, не выше	минус 20°С	ГОСТ 26589
10	Теплостойкость, °С, не ниже	80	ГОСТ 26589

Указания по применению

Мастику применяют во всех климатических районах по СП 131.13330.2020. Мастику перед применением тщательно перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, масла, наледи и других видов загрязнений. Поверхность перед нанесением мастики рекомендуется обработать праймером ПРИЗ по ТУ 5774-007-94274904-2012. Мастику наносить послойно: кистью, шпателем, кельмой, валиком или наливом с последующим разравниванием специальными гребками. Толщина отдельного слоя мастики при устройстве и ремонте кровель – 1,8-2,0 мм. Количество слоев мастики и конструкция покрытия при устройстве и ремонте кровель зависят от условий эксплуатации. Каждый последующий слой мастики наносить после высыхания предыдущего. Очередной слой мастики для равномерности толщины наносить поперек направления нанесения предыдущего слоя. Слои мастики при устройстве мягкой мастичной кровли рекомендуется армировать стеклосеткой или стеклотканью. Финишный слой мастики защитить от солнца минеральной посыпкой, рулонным материалом. Толщина слоя мастики для приклеивания рулонных кровельных материалов – 1,0-1,5 мм. Мастику для приклеивания рулонного кровельного материала наносить в один слой, строго на поверхность, непосредственно перед приклеиванием материала. Не наносить мастику на сам материал. Рулонный материал приклеивать сразу после нанесения мастики, не дожидаясь высыхания слоя. Нахлесты материала прокатать роликом до появления мастики из шва. Не применять рулонные материалы с пленкой. Мастику следует наносить на остывающие поверхности для предотвращения образования пузырей вследствие естественного выхода газов из пористых оснований. Время высыхания одного слоя мастики при стандартных условиях – от 12 до 24 часов. Время высыхания мастики при температуре ниже +5°C может быть увеличено. Время окончательного набора свойств – 7 суток. Температура применения мастики – от -20°C до +40°C. Мастику необходимо выдерживать при комнатной температуре в течение суток, если перевозка или хранение были при температуре ниже +5°C. Мастику в зимний период работ выносить из теплого места непосредственно перед применением и не хранить на открытом воздухе. Мастику в летний период работ держать под навесом или в тени, накрыв крышкой, и не оставлять под солнцем. Мастику при попадании на кожу смывать растворителем. Инструмент очищать бензином или уайт-спиритом. Расход мастики на единицу площади при устройстве и ремонте кровель – 1,8-2,0 кг/м². Расход мастики на единицу площади для приклеивания рулонных кровельных материалов – 1,0-1,5 кг/м².

Транспортирование

Мастику перевозят всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспортного средства. Мастику перевозят с соблюдением правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов. Мастику при транспортировании размещают следующим образом: в три яруса по высоте для тары массой нетто 18 кг; в четыре ряда по высоте для тары массой нетто 9 кг; в пять рядов по высоте для тары массой нетто 3 кг; в один ряд по высоте для мастики упакованной в заводские поддоны.

Хранение

Хранить в закрытой заводской таре, вдали от нагревательных приборов и огня, в сухом и защищенном от солнечных лучей месте, при температуре от -30°C до +30°C. Мастику при хранении размещают следующим образом: в четыре ряда по высоте для тары массой нетто 18 кг; в пять рядов по высоте для тары массой нетто 9 кг; в шесть рядов по высоте для тары массой нетто 3 кг; в один ряд по высоте для мастики упакованной в заводские поддоны. Мастика должна храниться с соблюдением правил хранения легковоспламеняющихся материалов. Гарантийный срок хранения мастики в закрытой заводской таре – 18 месяцев с даты производства.

Информация о производителе

ООО «Промышленные изоляционные материалы», 450095, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Майкопская, д. 58/1. Тел.: +7 (347) 254-37-49, 254-37-53, (347) 254-37-56. Эл. почта: tal@ufanet.ru. Сайт: www.pim-rf.ru.

Меры предосторожности

- Не применять вблизи источников открытого огня
- Работы проводить в хорошо вентилируемых помещениях
- Не применять внутри жилых помещений
- Избегать попадания на кожу и в глаза
- Работать в СИЗ